

TECHNISCHE GEGEVENS

sense
THAT MAKES SENSE

SPC click	Eigenschappen	Norm	Eenheid	Resultaat	Resultaat	Resultaat
CLICK SPC triple technology MRPI ECO PLATFORM EPD VERIFIED REACH RECYCLE	Serie	SPC		G	EXLargo	W
	Dikte totaal	EN ISO 24346 EN 428	mm	6,5 (5,0 SPC+1,5 IXPE)	8,0 (6,5 SPC+1,5 IXPE)	6,5 (5,0 SPC+1,5 IXPE)
	Toplaag dikte	EN ISO 23340	mm	0,55	0,55	0,55
	Breedte	EN ISO 24342	mm	225	260	450
	Lengte		mm	1230	2200	900
	Gewicht	EN ISO 23997 EN 430	g/m2	± 9000	± 13000	± 10000
	EPD (Environmental Product Declaration)	EN 15804 + A2	certificaat	aanwezig	aanwezig	aanwezig
	MRPI	inschrijving	nummer	1.1.00810.2025	1.1.00810.2025	1.1.00810.2025
	Micro velling	4V		4-Seitig	4-Seitig	4-Seitig
	Afwerking toplaag			PUR + UV Super mat	PUR + UV Super mat	PUR + UV Super mat
	Gebruiksklasse	EN 685 EN ISO 10874	Huishoudelijk	23	23	23
			Commercieel	33	33	33
			Industrieel	42	42	42
	Dimensie stabiliteit	EN 23999	%	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
	Vervorming	EN 23999	mm	≤ 1,0	≤ 1,5	≤ 1,5
	Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	< 0,25	< 0,25	< 0,25
	Bureaustoel indrukking	EN 425	type W min 2 cm vlak loopvlakbreedte	geen invloed	geen invloed	geen invloed
	Kleurechtheid	EN ISO 105-B02	op Woolscala	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	CE certificaat	EN 14041	SGS	Ja	Ja	Ja
	Brand- en rookgedrag	EN 14041 EN 13501-1	klasse	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
	Formaldehyde emissie	EN 14041 EN 717-1	klasse	≤ E1	≤ E1	≤ E1
	PCP gehalte	EN 14041 EN12673	ppm	niet aanwezig	niet aanwezig	niet aanwezig
	Slipweerstand (droog)	EN 14041 EN 13893	klasse	DS (≥0,30)	DS (≥0,30)	DS (≥0,30)
	Anti-slip	DIN 51130	categorie	R 10	R 10	R 10
	Afpel weerstand	EN ISO 24345	gemiddeld	125 N / 50mm	125 N / 50mm	125 N / 50mm
	Diktezwelling	ISO 24336	gemiddeld	0,20%	0,20%	0,20%
	Chemische weerstand	EN ISO 26987 EN 423	klasse	1	1	1
	Vlekbestendigheid	EN 423 EN 26987	klasse	geen verandering in klasse 0	geen verandering in klasse 0	geen verandering in klasse 0
	Schuurweerstand	EN 660-2	klasse	T	T	T
	Electrostatische weerstand	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2
	Warmteweerstand	EN 14041 EN 12667/12524	m2K/W	0,06	0,07	0,06
	Vloerverwarming geschikt	uitgangstemp. vloer	gut	max 28 graden C	max 28 graden C	max 28 graden C
	Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2 / 140-8	ΔLw	10dB	10 dB	10 dB
	Loopgeluidreductie		goed	goed	goed	goed
	Waterbestendig / vochtige ruimtes		Ja	Ja	Ja	Ja
	Geschikt als trapbekleding		zie SolidStairs	zie SolidStairs	zie SolidStairs	zie SolidStairs
	Garantie	Huishoudelijk	jaar	25	25	25
		Commercieel/Industrieel	jaar	10	10	10

Alle bovengenoemde resultaten zijn gebaseerd op de huidige stand van zaken en technische ontwikkeling. Alle eerdere resultaten komen hiermee te vervallen.